

Metsä Forest Eesti AS

Männi- ja kuusepaberipuidu kvaliteedinõuded

Kehtivus: alates 01.06.2006

Puuliik	Mõõdud		
	Läbimõõt koorega, cm		Pikkus, dm
	Min	Max	
Männipaberipuit	7	60	30
Kuusepaberipuit	7	60	30
Männipaberipuit	<ul style="list-style-type: none">• Värske puit• Kõvamädanik kuni $\frac{1}{3}$ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra		
Kuusepaberipuit	<ul style="list-style-type: none">• Värske puit• Pehmemädanik kuni $\frac{1}{4}$ läbimõõdust.• Puidu tumenemine/kõva mädanik kuni $\frac{1}{2}$ läbimõõdust• Tervet puitu peab olema minimaalselt 5 cm paksuselt		
Männipaberipuit kuusepaberipuit,	EI OLE LUBATUD <ul style="list-style-type: none">• Koorimist takistavad järsud kõverused, oksatüükad ja tüvelaiendid• Üle 4 cm läbimõõduga oksaharud• Pinna ja laomädanik, metsakuiv puit• Kemikaalid, nõgi, metall, süsi, kivid ja plastik		
Virnastamine ja vedu	<ul style="list-style-type: none">• Erinevad puuliigid ladustatakse ja veetakse eraldi virnas		